Revprol®
Tintas e Revestimentos Acrílicos

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: Granyl 16 Externo

Textura acrílica de grãos grossos aplicado a desempenadeira. Textura Acrílica, com grande resistência ao intemperismo e abrasão e tração.

1) **Características Técnicas:**

Cor	Branco ou conforme especificação
Resina	Acrílica estirenada
Teor de sólidos	81%
Viscosidade a 25 C°	130 Krebs +- 2
Secagem: umidade rel.ar 60%	Toque: 12 horas / 14 dias
Solvente	água
Peso específico	2,00 g/c3
PH	8,59
Concentração de VOC	48gr/litro

2) **Propriedades**

Ótima aderência
Resistente a microfissuras
Lavável
Impermeável
Grande resistência a intempéries

3) **Substratos:** Emboço (traço externo 1:6 cimento agregado) cimento, amianto, superfícies de concreto

4) **Aplicação**: A superfície deverá estar seca, livre de sujeiras e partículas soltas.

Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico na cor do revestimento.
Aguardar o mínimo de 6 horas ou máximo de 15 dias.

Após aplicação do selador aplicar a textura sobre a superfície com auxílio de desempenadeira de aço, retira-se o excesso até obter uma camada uniforme. Passar sobre superfície a desempenadeira de acrílico em movimentos circulares até obter o acabamento final.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Diluição: Pronto para uso, se necessário diluir com até 1% de água limpa

Número de demãos: 01

Secagem:

6hs ao toque, 72hs final. Resistência total 14 dias

5) **Rendimentos:** Oscila em função da irregularidade e porosidade da superfície aplicada:

(# 16) de 5 m2 a 6,5m2 por barrica de 25kg

6) **Espessuras**

Aproximadamente 2,8mm

7) **Embalagens:** Barricas com 25kg

8) **Indicação de uso:** Aplicar em até 120 dias, após a embalagem aberta aplicar em no máximo 12hs

Produto em conformidade com a ABNT NBR 11.702 – iten 4.6.2 e ABNT NBR 17.134.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.