

FICHA TÉCNICA

PRODUTO : Granyl 16 /14

Textura acrílica de grãos médios/grossos aplicado a desempenadeira . Textura Acrílica , com grande resistência ao intemperismo e abrasão e tração .

1) Características Técnicas :

Cor	Branco ou conforme especificação
Resina	Acrílica estirenada
Teor de sólidos	81%
Viscosidade a 25 C°	130 Krebs +- 2
Secagem : umidade rel.ar 60%	Toque : 12 horas / 14 dias
Solvente	água
Peso específico	2,00 g/c3
PH	8,59

2) Propriedades

Ótima aderência
Resistente a micro fissuras
Lavável
Impermeável
Grande resistência a intempéries

3)Substratos : Emboço (traço externo 1:6 cimento agregado) cimento , amianto , superfícies de concreto

4)Aplicação: A superfície deverá estar seca , livre de sujeiras e partículas soltas .

Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico na cor do revestimento .

Após aplicação do selador aplicar a textura sobre a superfície com auxílio de desempenadeira de aço , retira-se o excesso até obter uma camada uniforme . Passar sobre a superfície a desempenadeira de acrílico em movimentos circulares até obter o acabamento final .

Diluição : Pronto para uso , se necessário diluir com até 1% de água limpa

Numero de demãos : 01

5) Rendimentos : Oscila em função da irregularidade e porosidade da superfície aplicada :

Grão médios (# 16) de 6m² a 7m² por barrica de 30kg

Grãos Grossos (14) de 4 m² a 6 m² por barrica de 30kg

6) Espessuras

Aproximadamente 2,8mm

7) Embalagens : Barricas com 30kg

8) Indicação de uso : Aplicar em até 120 dias , após a embalagem aberta aplicar em no máximo 12hs

Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11.702 – 4.6.2 / 4.6.3