

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: IMPERIAL EMBORRACHADO

Textura de grãos finos, Acrílica , Super Premium ,desenvolvida com nanotecnologia , possui maior durabilidade e resistência a intemperismo . Produto com propriedade elastomerica com capacidade de dissimular fissura de ate 1,0mm . Alto poder de aderência e estanqueidade . Fácil aplicação , acabamento chapiscado

1) Características técnicas:

Cor	- Branco ou conforme catálogo
Resina	- Acrílica/ Elastomerica
Teor de sólidos	- 69%
Viscosidade	- 128 krebs +- 2
Secagem	- Toque 12 hora - Cura total 14 dias
Solvente	- água
Peso específico	- 1,618 g/cm3
PH	- 8,9
Concentração de VOC	48gr/litro

2) Aplicação:

A superfície deverá estar seca, livre de sujeiras e partículas soltas.

Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico na cor do revestimento.

Aguardar o mínimo de 6 horas ou máximo de 15dias.

Após aplicação do selador aplicar a textura sobre a superfície, carregar o rolo com a textura preenchendo todo pano , em um movimento vertical dar o acabamento com o rolo ate obter o resultado uniforme .

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

- 3) Propriedades :
 - Alto poder de aderência
 - Suporta fissura de até 1mm
 - Hidrorrepelente
 - Estanque
- 4) Ferramenta: Rolo de espuma alveolar para textura média/alta e trincha
- 5) Diluição: diluir com até 2% de água limpa para cada balde 25kg .Em recipiente apropriado homogeneizar com misturador elétrico
- 6) Demãos: 01
- 7) **Secagem:** 12hs ao toque, 72 final, 14 dias para atingir a resistência total
- 8) **Rendimento:**

De 12,5m² a 14,5m² por balde de 25kg
- 9) **Embalagem:**

Balde com 25Kg

Atende os requisitos técnicos da ABNT NBR 11.702 item 4.6.1 e ABNT NBR 17.134.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.