

PRODUTO : Luninositá

Textura acrílica de grãos médios com mica flocada , aplicado a desempenadeira , 100% acrílico , com grande resistência ao intemperismo e abrasão .

1) Características Técnicas :

Cor	Branco ou conforme especificação
Resina	Acrílica estirenada
Teor de sólidos	86%
Viscosidade a 25 C°	140 Krebs +- 2
Secagem : umidade rel.ar 60%	Toque : 12 horas / 14 dias
Solvente	água
Peso específico	1,60 g/c3
PH	8,59
Concentração de VOC	48gr/litro

2) Propriedades

Ótima aderência
Impermeável
Grande resistência a intempéries

3)Substratos : Emboço (traço externo 1:6 cimento agregado) cimento , amianto , superfícies de concreto

4)Aplicação: A superfície deverá estar seca , livre de sujeiras e partículas soltas .

Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico na cor do revestimento .

Após aplicação do selador aplicar a textura sobre a superfície com auxílio de desempenadeira de aço , retira-se o excesso até obter uma camada uniforme . Passar sobre a superfície a desempenadeira de acrílico em movimentos circulares até obter o acabamento final .

Diluição : Pronto para uso , se necessário diluir com até 1% de água limpa

Numero de demãos : 01

Secagem :

6hs ao toque , 72hs final . Resistencia total 14 dias

5) Rendimentos : Oscila em função da irregularidade e porosidade da superfície aplicada :

De 5m² a 6m² por barrica de 25kg

6) Espessuras

2,0mm

7) Embalagens : Barricas com 25 kg

8) Indicação de uso : Aplicar em até 120 dias , após a embalagem aberta aplicar em no máximo 12hs

Atende os requisitos técnicos da ABNT NBR 11.702 item 4.6.2 , ABNT NBR 16.912 e ABNT NBR 17.012