Revprol®
Tintas e Revestimentos Acrílicos

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: Messina Externo

Textura de grãos finos a base de emulsão acrílica estirenada e cargas minerais com granulometria diversas que proporcionam resistência a abrasão, resistência a tração aderência e estanqueidade

1) **Características Técnicas:**

Cor	Branco ou conforme especificação
Resina	Acrílica estirenada
Teor de sólidos	78%
Viscosidade a 25 C°	125 Krebs +- 2
Secagem: umidade rel.ar 80%	Toque: 06 horas / cura total do filme 14 dias
Solvente	água
Peso específico	1,787 g/cm3
PH	8,90
Concentração de VOC	48gr/litro
Acabamento	Riscado / Projetado

2) **Propriedades**

Ótima aderência
Resistente a microfissuras
Impermeabilidade
Grande resistência a intempéries

3) **Substratos:** Emboço (traço externo 1:6 cimento agregado) cimento, amianto, superfícies de concreto

4) **Aplicação**: A superfície deverá estar seca, livre de sujeiras e partículas soltas. Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico na cor do revestimento. Estende-se o revestimento sobre a superfície com auxílio de desempenadeira de aço,

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

retira-se o excesso até obter uma camada uniforme. Passar sobre a superfície a desempenadeira de acrílico em movimentos circulares até obter o acabamento final. Aguardar o mínimo de 6 horas ou máximo de 15 dias.

5) **Diluição:** Pronto para o uso, caso necessário diluir com no máximo 1% de água limpa

6) **Número de demãos:** 01

7) **Secagem:**

6hs ao toque, 72hs final. Resistência total 15 dias

8) **Rendimentos:** Oscila em função da irregularidade e porosidade da superfície aplicada: em média 7,8 m2 por embalagem de 25kg.

9) **Espessuras**

20 em média de 1,7mm

10) **Embalagem:** Barrica com 25kg

Produto em conformidade com a ABNT NBR 11.702 iten 4.6.1 e ABNT NBR 17.134.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.