

FICHA TÉCNICA

PRODUTO : Granyl 14 Emborrachado

Textura acrílica de grãos grossos aplicado com desempenadeira de aço e acrílica . Textura Acrílica , com grande resistência ao intemperismo e abrasão e tração . Com propriedade elastomérica , possui capacidade de dissimular fissuras de ate 1,3 mm

1) Características Técnicas :

Cor	Branco ou conforme especificação
Resina	Acrílica estirenada / elastomérica
Teor de sólidos	81%
Viscosidade a 25 C°	130 Krebs +- 2
Secagem : umidade rel.ar 60%	Toque : 12 horas / 14 dias
Solvente	água
Peso específico	2,00 g/c3
PH	8,59

2) Propriedades

- Ótima aderência
- Resistente a micro fissuras
- Lavável
- Impermeável
- Grande resistência a intempéries
- Capacidade de dissimular fissuras

3) Substratos : Emboço (traço externo 1:6 cimento agregado) cimento , amianto , superfícies de concreto

4) Aplicação: A superfície deverá estar seca , livre de sujeiras e partículas soltas .

Aplicar préviamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico na cor do revestimento .

Após aplicação do selador aplicar a textura sobre a superfície com auxilio de desempenadeira de aço , retira-se o excesso até obter uma camada uniforme . Passar sobre a superfície a desempenadeira de acrílico em movimentos circulares até obter o acabamento final .

Diluição : Pronto para uso , se necessário diluir com até 1% de agua limpa

Numero de demãos : 01

5) Rendimentos : Oscila em função da irregularidade e porosidade da superfície aplicada :
de 4 ,5m2 a 5,5 m2 por balde de 25kg

6) Espessuras

Aproximadamente 3,5mm

7) Embalagens : Balde com 25kg

8) Indicação de uso : Aplicar em até 120 dias , após a embalagem aberta aplicar em no máximo 12hs

Produto em conformidade com a ABNT 11.702 – 4.6.3 e ABNT NBR 17.134