

FICHA TÉCNICA

PRODUTO : Granyl 16 IN

Textura acrílica de grãos grossos aplicado a desempenadeira . Indicado para aplicação em áreas internas

1) Características Técnicas :

Cor	Branco ou conforme especificação
Resina	Acrílica estirenada
Teor de sólidos	81%
Viscosidade a 25 C°	130 Krebs +- 2
Secagem : umidade rel.ar 60% Toque : 12 horas / 14 dias	Secagem : umidade rel.ar 60% Toque : 12 horas / 14 dias
Solvente	água
Peso específico	2,00 g/c3
PH	8,59
Concentração de VOC	48gr/litro

Aplicação: A superfície deverá estar seca , livre de sujeiras e partículas soltas .

Aplicar préviamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico na cor dorevestimento .

Após aplicação do selador aplicar a textura sobre a superfície com auxilio de desempenadeira de aço , retira-se o excesso até obter uma camada uniforme . Passar sobre a superfície a desempenadeira de acrílico em movimentos circulares até obter o acabamento final .

Diluição : Pronto para uso , se necessário diluir com até 1% de agua limpa

Demãos :01

Secagem :

6hs ao toque , 72hs final . Resistencia total 14 dias

Rendimentos : Oscila em função da irregularidade e porosidade da superfície aplicada :(# 16)

de 5 m2 a 6,5m2 por barrica de 25kg

Embalagens : Barricas com 25kg

Produto em conformidade com a ABNT NBR 11.702

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.