Revprol®
Tintas e Revestimentos Acrílicos

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: IMPERIAL EMBORRACHADO

Textura de grãos finos , Acrílica , Super Premium ,desenvolvida com nanotecnologia , possui maior durabilidade e resistência a intemperismo . Produto com propriedade elastomerica com capacidade de dissimular fissura de ate 1,0mm . Alto poder de aderência e estanqueidade . Fácil aplicação , acabamento chapiscado

1) Características técnicas:

Cor	- Branco ou conforme catálogo
Resina	- Acrílica/ Elastomerica
Teor de sólidos	- 69%
Viscosidade	- 128 krebs +- 2
Secagem	- Toque 12 hora
	- Cura total 14 dias
Solvente	- água
Peso específico	- 1,618 g/cm3
PH	- 8,9
Concentração de VOC	48gr/litro

2) Aplicação:

A superfície deverá estar seca, livre de sujeiras e partículas soltas.

Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico na cor do revestimento.

Aguardar o mínimo de 6 horas ou máximo de 15dias.

Após aplicação do selador aplicar a textura sobre a superfície, carregar o rolo com a textura preenchendo todo pano , em um movimento vertical dar o acabamento com o rolo ate obter o resultado uniforme .

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

3) Propriedades :
Alto poder de aderência
Suporta fissura de ate 1mm
Hidrorrepelente
Estanque

4) Ferramenta: Rolo de espuma alveolar para textura média/alta e trincha

5) Diluição: diluir com até 2% de água limpa para cada balde 25kg .Em recipiente apropriado homogeneizar com misturador elétrico

6) Demãos: 01

7) **Secagem:** 12hs ao toque, 72 final, 14 dias para atingir a resistência total

8) **Rendimento:**

De 12,5m2 a 14,7m2 por balde de 25kg

9) **Embalagem:**

Balde com 25Kg

Atende os requisitos técnicos da ABNT NBR 11.702 item 4.6.1 e ABNT NBR 17.134.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.