Revprol®
Tintas e Revestimentos Acrílicos

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: LAMATAN EMBORRACHADO

Textura de grãos médios , Acrílica , Super Premium ,desenvolvida com nanotecnologia , possui maior durabilidade e resistência a intemperismo . Produto com propriedade elastomerica com capacidade de dissimular fissura de ate 1,2 mm . Alto poder de aderência e estanqueidade . Acabamento refinado

.

1) Características Técnicas:

Cor	Branco ou conforme especificação
Resina	Acrílica estirenada/ Elastomerica
Teor de sólidos	81%
Viscosidade a 25 C	130 Krebs +- 2
Secagem: Umidade real ar 80% total 14 dias	Toque:12horas / cura
Solvente	Água
Peso específico	1,98 g/c3
PH	8,30
Concentração de VOC	48gr/litro

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

2) Propriedades:

Ótima aderência

Suporta fissura

1,2mm

Alta espessura

Lavável

Estanque

Grande resistência a

intempéries

Baixo VOC

3) substratos: Emboço (traço externo 1:6 cimento agregado) cimento, amianto, superfícies de concreto.

4) Aplicação: A superfície deverá estar seca, livre de sujeiras e partículas soltas. Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de selador Acrílico na cor do revestimento. Aguardar no mínimo de 6 horas ou máximo de 15 dias.

Estende-se o revestimento sobre a superfície com auxílio de desempenadeira de aço,

retira - se o excesso até obter uma camada uniforme. Passar sobre a superfície a desempenadeira de acrílico em movimentos circulares até obter o acabamento final.

Diluição: pronto para uso, se necessário adicionar no máximo 1% de água limpa

Número de demãos: 01 demão

5) Secagem:

12hs ao toque, 72hs final. Resistência total 14 dias

6) Rendimentos: de 7,5 m2 a 8,5m2 acabado, por balde de 25kg.

7) Embalagem:

Balde com 25Kg

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11.702 item 4.6.2 e ABNT NBR 17.134..

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.