

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: LUMINOSITÁ EXTERNO

Revestimento de pedra natural com mica flocada, aplicado a desempenadeira, 100% acrílico com grande resistência ao intemperismo e abrasão.

1) Características Técnicas:

Cor	Branco ou conforme especificação
Resina	Acrílica estirenada
Teor de sólidos	86%
Viscosidade a 25 C°	140 Krebs +- 2
Secagem: umidade rel.ar 60%	Toque: 12 horas / 14 dias
Solvente	água
Peso específico	1,60 g/c3
PH	8,59
Concentração de VOC	48gr/litro

2) Propriedades:

Ótima aderência
Impermeável
Grande resistência a intempéries

3) Substratos: Emboço (traço externo 1:6 cimento agregado) cimento, amianto, superfícies de concreto

4) Aplicação: A superfície deverá estar seca, livre de sujeiras e partículas soltas.

Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico na cor do revestimento. Aguardar no mínimo de 6 horas ou máximo de 15 dias.

Após aplicação do selador aplicar a textura sobre a superfície com auxílio de desempenadeira de aço, retira-se o excesso até obter uma camada uniforme. Passar sobre a superfície a desempenadeira de acrílico em movimentos circulares até obter o acabamento final.

Diluição: Pronto para uso, se necessário diluir com até 1% de água limpa

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Número de demãos: 01

5) Secagem:

12hs ao toque, 72hs final. Resistência total 14 dias

6) Rendimentos: Oscila em função da irregularidade e porosidade da superfície

aplicada: De 5,5m² a 7,5m² por barrica de 25kg

7) Espessuras

2,0mm

8) Embalagens: Barrica com 25 kg

9) Indicação de uso: Aplicar em até 120 dias, após a embalagem aberta aplicar em no máximo 12hs.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.