

## FICHA TÉCNICA

### PRODUTO: MESSINA EXTERNO

Textura de grãos finos a base de emulsão acrílica estirenada e cargas minerais com granulometria diversas que proporcionam resistência a abrasão, resistência a tração aderência e estanqueidade

#### 1) Características Técnicas:

Cor	Branco ou conforme especificação
Resina	Acrílica estirenada
Teor de sólidos	78%
Viscosidade a 25 C°	125 Krebs +- 2
Secagem: umidade rel.ar 80%	Toque: 12 horas / cura total do filme 14 dias
Solvente	água
Peso específico	1,787 g/cm <sup>3</sup>
PH	8,90
Concentração de VOC	48gr/litro
Acabamento	Riscado / Projetado

#### 2) Propriedades

Ótima aderência  
Resistente a microfissuras  
Impermeabilidade  
Grande resistência a intempéries

**3) Substratos:** Emboço (traço externo 1:6 cimento agregado) cimento, amianto, superfícies de concreto

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

**4) Aplicação:** A superfície deverá estar seca, livre de sujeiras e partículas soltas. Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico na cor do revestimento. Estende-se o revestimento sobre a superfície com auxílio de desempenadeira de aço, e dar acabamento com a desempenadeira de acrílico, podendo também ser projetado. retira-se o excesso até obter uma camada uniforme. Aguardar o mínimo de 6 horas ou máximo de 15 dias.

**5) Diluição:** Pronto para o uso, caso necessário diluir com no máximo 1% de água limpa

**6) Número de demãos:** 01

**7) Secagem:**

12hs ao toque, 72hs final. Resistência total 14 dias

**8) Rendimentos:** Oscila em função da irregularidade e porosidade da superfície aplicada: em média 6,5m<sup>2</sup> a 8,0m<sup>2</sup> para acabamento projetado / 12,0m<sup>2</sup> a 12,5m<sup>2</sup> para acabamento riscado. embalagem de 25kg

**9) Espessuras**

# 20 em média de 1,7mm

**10) Embalagem:** Barrica com 25kg

**Produto em conformidade com a ABNT NBR 11.702 item 4.6.2 e ABNT NBR 17.134.**

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.