

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: REVGRAFF EMBORRACHADO

. Textura de grãos grossos , Acrílica , Super Premium ,desenvolvida com nanotecnologia , possui maior durabilidade e resistência a intemperismo . Produto com propriedade elastomerica com capacidade de dissimular fissura de ate 1,5mm . Alto poder de aderência e estanqueidade . Acabamento riscado

1) Características Técnicas:

Cor	Branco ou conforme especificação
Resina	Acrílica estirenada/ Elastomerica
Teor de sólidos	78%
Viscosidade a 25 C°	125 Krebs +- 2
Secagem: umidade rel.ar 80% Toque: 12 horas / cura total do filme 14 dias	
Solvente	água
Peso específico	1,787 g/cm3
PH	8,90
Acabamento	Riscado
Concentração de VOC	48gr/litro

2) Propriedades:

Ótima aderência
Suporta fissuras de
1,5mm
Estanqueidade
Grande resistência a intempéries

3) Substratos:

Emboço (traço externo 1:6 cimento agregado) cimento, amianto, superfícies de concreto.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

4) Aplicação: A superfície deverá estar seca, livre de sujeiras e partículas soltas. Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico na cor do revestimento , aguardar mínimo de 06 horas e máximo de 30 dias . .Estende-se o revestimento sobre a superfície com auxílio de desempenadeira de aço, retira-se o excesso até obter uma camada uniforme. Passar sobre a superfície a desempenadeira de acrílico em movimentos circulares até obter o acabamento final.

5) Diluição: Pronto para o uso, caso necessário diluir com no máximo 1% de água limpa

6) Número de demãos: 01

Secagem:

12hs ao toque, 72hs final. Resistência total 14 dias

7) Rendimentos: 7,0m² a 7,8m² por balde de 25kg.

8) Embalagem: Balde com 25kg

Produto em conformidade com a ABNT 11.702 item 4.6.3 e ABNT NBR 17.134.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.