

FICHA TÉCNICA

PRODUTO : REVGRAFF EX

Textura de grãos grossos a base de emulsão acrílica estirenada e cargas minerais com granulometria diversa que proporcionam resistência a abrasão , resistência a tração aderência e estanqueidade

1) Características Técnicas :

Cor	Branco ou conforme especificação
Resina	Acrílica estirenada
Teor de sólidos	78%
Viscosidade a 25 C°	125 Krebs +- 2
Secagem : umidade rel.ar 80% Toque : 06 horas / cura total do filme	
14 dias Solvente	água
Peso específico	1,787 g/cm3
PH	8,90
Acabamento	Riscado
Concentração de VOC	48gr/litro

2) Propriedades

Ótima aderência
Resistente a micro fissuras
Impermeabilidade
Grande resistência a intempéries

3) Substratos : Emboço (traço externo 1:6 cimento agregado) cimento , amianto , superfícies de concreto

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

4)Aplicação: A superfície deverá estar seca , livre de sujeiras e partículas soltas . Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico na cor do revestimento . Estende-se o revestimento sobre a superfície com auxilio de desempenadeira de aço , retira-se o excesso até obter uma camada uniforme . Passar sobre a superfície a desempenadeira de acrílico em movimentos circulares até obter o acabamento final .

5) Diluição : Pronto para o uso , caso necessário diluir com no máximo 1% de agua limpa

6)Numero de demãos : 01

Secagem :

6hs ao toque , 72hs final . Resistencia total 14 dias

7) Rendimentos : 6 a 7 m² por embalagens de 25kg

8) Embalagens : Barricas com 25kg

Produto em conformidade com a ABNT NBR 11.702 Item 4.6.3 e ABNT NBR 17.134

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.