

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: TRAVERTINO EXTERNO

Textura de grãos medios a base de emulsão acrílica estirenada e cargas minerais com granulometria diversas que proporcionam resistência a abrasão, resistência a tração aderência e estanqueidade

1) Características Técnicas:

Cor	Branco ou conforme especificação
Resina	Acrílica estirenada
Teor de sólidos	78%
Viscosidade a 25 C°	125 Krebs +- 2
Secagem: umidade rel.ar 80%	Toque: 12 horas / cura total do filme 14 dias
Solvente	água
Peso específico	1,787 g/cm ³
PH	8,90
Concentração de VOC	48gr/litro
Acabamento	Projetado/Travertino

2) Propriedades

Ótima aderência
Resistente a microfissuras
Impermeabilidade
Grande resistência a intempéries

3) Substratos: Emboço (traço externo 1:6 cimento agregado) cimento, amianto, superfícies de concreto

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

4) Aplicação: A superfície deverá estar seca, livre de sujeiras e partículas soltas. Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de Selador Elastomérico sem diluir na cor do produto (aguardar mínimo de 6 horas). Aplicar a textura projetada sobre a superfície utilizada caneca com bico largo e compressor. Após projetada dar o acabamento travertino com desempenadeira de pvc.

5) Diluição: Pronto para o uso, caso necessário diluir com no máximo 1% de água limpa

6) Número de demãos: 01

7) Secagem:

12hs ao toque, 72hs final. Resistência total 14 dias

8) Rendimentos: Oscila em função da irregularidade e porosidade da superfície aplicada: em média 4m² a 5m² para acabamento projetado. Embalagem de 25kg

9) Espessuras

20 em média de 1,7mm

10) Embalagem: Barrica com 25kg

Produto em conformidade com a ABNT NBR 11.702 item 4.6.2 e ABNT NBR 17.134.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.